Technisches Merkblatt

Produkt Name	:	**MoTip Steinschlagschutz Medium Solid**		
Artikel Nummer	:	**000001**	**000005**	**000006**
Farbton	:	**Schwarz**	**Weiß**	**Grau**

Lieferant/Fabrikant : **MOTIP DUPLI B.V.**
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Telefonnummer +31 561 – 69 44 00
Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung
Qualitativ hochwertiger Überlackierbares Schutzmittel gegen Steinschlagschäden für den Unterboden und sichtbare Teilen an Fahrzeugen.

Produktmerkmale
Überlackierbar mit allen Lacksystemen
Dauerelastisch
Exzellente Haftung
Beständig gegen Witterungseinflüssen
Beständig gegen schwache Säuren und Basen
Guter Korrosionsschutz
Schallisolierend

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	500 ml
VOC-Gehalt	:	ca. 74% w/w
Staubtrocken	:	nach ca. 30 Minuten
Klebfrei	:	nach ca. 60 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden

Anwendung
Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung
Alte Lackschichten und Rost entfernen und den Untergrund anschleifen.

Behandlung
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm. Arbeitsdruck 4 bis 5 bar.

Steinschlagschutz in mehreren Schichten auftragen. Ohne Schleifen überlackierbar mit allen Lacksystemen nach 2 Stunden.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.